


Ensaio de Tração em Palito de Bambu para Algodão Doce



Ensaio de Compressão em Palito de Bambu para Algodão Doce

Diametro (mm)	Comprimento (mm)	Carga (N)	Comprimento (mm)	Carga Média (N)
4,00	50	570.87	50	400.6
4,00	50	422.24		
4,00	50	276.99		
4,00	50	276.99		
4,00	50	456.02		
4,00	100	239.83	100	178.4
4,00	100	192.54		
4,00	100	148.63		
4,00	100	189.16		
4,00	100	121.61		
4,00	150	111.47	150	86.48
4,00	150	97.96		
4,00	150	50.67		
4,00	150	27.02		
4,00	150	145.25		
4,00	200	47.29	200	45.26
4,00	200	33.78		
4,00	200	23.65		
4,00	200	43.91		
4,00	200	77.69		
4,00	250	27.02	250	27.26
4,00	250	16.89		
4,00	250	40.54		
4,00	250	27.02		
4,00	250	27.02		

